

EXPERT PROTECT

znižuje prenikanie vody a oleja

na ochranu dlažby,
terasových platní a betónu



 **EKSIL**

www.renomark.sk

EH 20

EXPERT PROTECT

impregnat na báze vody



Impregnat na vodnej báze, ktorý dodáva poréznym materiálom hydro - a olejofóbne vlastnosti. Vytvára ľahko čistiteľný film. Nemení farbu podkladu.

ÚČEL

- terasové dosky
- vápencové obklady z pieskovca
- tehla
- klinker
- betón
- terrazzo
- drsné mramorové a žulové povrchy

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

- úroveň/vertikálne
- výdatnosť 8-20m² /1l
- schnutie - 1-2h
- odolnosť voči škvŕnám po 24 h
- odporúčaná aplikácia
štetcom, valčekom alebo
nízkotlakovým striekaním
- znižuje prenikanie vody a olejov
- vytvára ľahko čistiteľný povlak
- odolnosť voči alkalickému prostrediu
- paropriepustnosť
- nemení farbu podkladu
- vynikajúci perleťový efekt
- zabezpečuje dlhú životnosť impregnovaného povrchu
- jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú testovacie vzorky - 100 ml



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EH 20

EXPERT PROTECT

impregnátna na báze vody

Profesionálna impregnácia na dlhodobú ochranu fasád, príjazdových ciest a terás.

APLIKÁCIA

Použitie: Ošetrovaný povrch by mal byť čistý a suchý. Impregnácia je najlepšia metóda striekania, pričom sa nanáša zdola nahor steny, kým sa povrch nenasýti. Menšie plochy možno impregnováť pomocou valčeka alebo štetcom. Aplikácia by mala byť súvislá a neprerušovaná, aby sa zabránilo prekryvaniu. Ak je materiál veľmi savý, opakujte aplikáciu mokrý na mokrý. Hydro- a olejoľofóbny efekt sa vytvára v rámci niekoľkých minút. V prípade leštených alebo slabo savých povrchov sa odporúča povrch vyleštiť handričkou alebo rukavicou z mikrovlákn.

POZNÁMKY

V prípade, že je to možné, je potrebné použiť čistiaci prostriedok: Pred každou aplikáciou vykonajte skúšku určenie špecifickej spotreby a kontrolu kompatibilitu s podkladom. Počas aplikácie je potrebné dodržiavať teplotu vzduchu a materiálu. Teplota by mala byť v rozmedzí 10° C až 30°C. Nemal by sa aplikovať za dažďa, a postrekom pri silnom vetre. Minimálny čas schnutia je 24 hodín po aplikácii. Skladujte nad 3°C.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EH 20 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	bezfarebná, mierne žltkastá kvapalina
VŮNA	bez zápachu
HUSTOTA	1,0 g/cm ³
pH	4-5

APLIKÁCIA

Spotreba	6-10 m ² /l
pieskovec	5-14 m ² /l
betón	10-16 m ² /l
tehla	4-11 m ² /l
mramor, žula (neleštená)	20-30 m ² /l
Schnutie	1-2h odolnosť voči škvrnám po 24 h
Teplota aplikácie	10-30°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote nad 3°C.
- Dostupné balenia:
BALENIE: 2L, 5L, 20L

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
REMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.remark.sk