

## EI 23

# PERFEKT IMPREGNÁCIA

Na vodnej báze



### ÚČEL

- betónové prefabrikáty
- betón
- podlahy z prírodného a umelého kameňa
- tehly
- klinker
- sádra
- terrazzo

### VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

- horizontal/ vertikál
- výdatnosť 12-16m<sup>2</sup> /1l
- schnutie - 2-3h
- efekt odolnosti voči škvrnám po 24 hodinách
- odporúčajú sa dve aplikácie na nasýtenie povrchu pomocou štetca, valčeka alebo nízkotlakového striekania

### Impregnácia s mokrým efektom.

Vodná ochranná impregnácia na jednoduché čistenie a starostlivosť o domáce parkoviská, príjazdové cesty, terasy a schody. Osviežuje vzhľad povrchu.

EI 23 je vodná mikroemulzia fluorsilánov a siloxánov. Dokonale chráni porézny minerálny povrch pred prenikaním vody a oleja. Okrem zvýraznením prirodzeného odtieňa impregnovaného povrchu poskytuje dokonalú povrchovú úpravu a ochranu. Znižuje tvorbu šmúh, výkvetov a rast mikroorganizmov. Znižuje poškodenie betónu spôsobené mrazom.

- dlhotrvajúca bariéra proti škvrnám
- jednoduché čistenie povrchu
- jemné zvýraznenie farby
- zabráňuje tvorbe výkvetov
- obmedzuje rast machov a rastlín v prasklinách a štrbinách
- bezpečná a jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú testovacie vzorky - 100 ml



## TECHNICKÝ LIST



### FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| PREHLAD | mliečna kvapalina     |
| VŔŇA    | charakteristické      |
| HUSTOTA | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| NV      | približne. 4%         |
| pH      | 5-7                   |

### APLIKÁCIA

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Výdatnosť         | 12-16 m <sup>2</sup> /l |
| Schnutie          | 2-3h                    |
| Teplota aplikácie | 5-35°C                  |

### BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 25 °C.
- Dostupné balenia: 1L, 5L, 20L

## EI 23

## PERFEKT IMPREGNÁCIA

Na vodnej báze

### APLIKÁCIA

Pred použitím zamiešajte. Vykonajte kontrolný test na malej ploche. Podklad by mal byť suchý, (voda vo vnútri kapilár zabráni hlbokému prenikaniu prípravku) kompaktný, savý, dôkladne očistený od prachu, nečistôt, oleja, mastnoty a vosku. Odporúča sa naniesť rovnomernú vrstvu výrobku pomocou valčeka alebo štetca, kým sa povrch nenasýti. Môže sa použiť striekanie bez použitia vzduchu. Zabráňte tvorbe kvapiek. Po aplikácii chráňte pred dažďom. Hydro- a oleofóbny účinok sa vyvíja až za 24 hodín. Náradie umývajte vodou. Neobsahuje benzín ani rozpúšťadlá. Zabráňte vdychovaniu výparov z postreku.

### POZNÁMKY

Teplota skladovania: 5-25°C. Neobsahuje benzín a rozpúšťadlá. Vyhnite sa vdychovaniu výparov/sprejov. Zabezpečte primerané vetranie. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Počas používania výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, zdrojov iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia..

### BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EI 23 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke [www.eksil.pl](http://www.eksil.pl) a na požiadanie.