

PNZ – BANGKIRAI-ÖL

PNZ Terasový olej Bangkirai



Ošetrovací a ochranný prostriedok pre exotické dreminy ako napr: bangkirai, iroko, mahagón, meranti, nyatoh, robbie, jarrah, belinga, douglasia, robinie, dub, smrekovec, céder a ďalšie. Vyrobený z prírodných olejov, vhodný na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Je oteruvzdorný, odolný poveternostným vplyvom a proti UV žiareniu. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek).

Aplikačné údaje

Použitie

Na profesionálne ošetrovanie dreva v záhradách ako napr. podlahy terás, obloženie, záhradný nábytok, podhlady a pod.

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.
 - Riasy, mastnoty a ďalšie znečistenia sa odstránia prípravkom PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič záhradného nábytku).
 - Dreminy s mimoriadne vysokým obsahom sprievodných látok (triesloviny, farbivá, živice, tuky a silice) obsiahnutých v dreve nechať 4 týždne vystavené poveternosti. Čerstvé tlakovo ošetrované rezivo, Massaranduba, Garapa alebo Ipe, ponechajte pred prvým ošetrovaním zvetrávať asi 3 mesiace.
 - Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
 - Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
 - PNZ Olej Bangkirai vytvára zamatovo matnú plochu.
- PNZ Olej Bangkirai sa nanáša na čerstvé, nenatreté drevo dvakrát až trikrát vždy s cca 12 hodinovou prestávkou. Potom je drevo odolné proti poveternostným vplyvom. Prípravok je vhodný tiež na renováciu alebo následné ošetrovanie akýchkoľvek predchádzajúcich náterov, pokiaľ bola zachovaná savosť podkladu. Nesavý povrch treba zbrúsiť.

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalifáty, bezolovnaté sušidlá, cobaltbis (2ethylhexanoat), pigmenty, pentanónoxím, bezolovnaté sušidlá, titánová bieloba.

Spotreba

cca 40 ml/m², to znamená, že 1 liter vystačí na cca 25 m² v závislosti od druhu dreva a hrúbky jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo). U profilovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3). Nižšie množstvo spotrebovaného materiálu ovplyvňuje životnosť výsledného náteru.

Čistenie	Znečistené pomôcky umyť mydlovou vodou alebo PNZ Špeciálnym riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	6 - 24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje. Zaschnuté proti prachu cca za 1 hodinu, pretierateľné za 12 hodín.
Balenie	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l
Odtiene	prírodne tónovaný
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci zaistite dôkladné odvetranie. EUH210 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne potreba vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Pri použití viacerých balení s rôznymi šaržami je vhodné náplne zmiešať vo väčšej nádobe a premiešať. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr.:080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f): 700 g/l (2010). Obsah max. 600 g/l VOC.
--------------------	---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



PNZ Terasový olej je hodvábné matný prírodný olej, ktorý dlhodobo chráni drevo proti poveternostným vplyvom a proti UV žiareniu. Je priedušný a zároveň oteruodolný. Je ideálny na nátery terás, záhradného nábytku a záhradných stavieb zo všetkých druhov domácich i exotických drevín ako napr: dub, smrekovec, céder, douglasie, bangkirai, iroko, robínie a ďalšie. Neobsahuje škodlivé látky a spĺňa požiadavky normy EN 71 oddiel 3 O bezpečnosti detských hračiek a zodpovedá norme DIN 53160 - Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu.

Aplikačné údaje a likvidácia

Spracovanie

Prípravok sa nanáša na suchý, čistý, odmastený podklad. Riasy, mastnoty a ďalšie znečistenie sa odstránia vhodným prípravkom, napr: PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič záhradného nábytku). Staré priedušné nátery očistiť umytím, alebo prebrúsením, prípadne ošetriť prípravkom na odstránenie zašedlého dreva. Staré nátery laku alebo emailu odstrániť. Prvý náter drevín s mimoriadne vysokým obsahom sprievodných látok obsiahnutých v dreve (triesloviny, farbivá, živicové látky, tuky a silice) sa odporúča ponechať 4 týždne vystavené poveternosti. Čerstvé tlakovo ošetrované rezivo, dreviny Massaranduba, Garapa alebo lpe, ponechajte pred prvým ošetrením zvetrávať asi 3 mesiace. Tuzemské ihličnany (- borovice, smrek) sú dreviny náchylné na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami a je vhodné pred prvým náterom vo vonkajšom prostredí najprv ošetriť prípravkom PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnačný základ). Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%. Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku. Pred použitím aj počas aplikácie prípravok dobre premiešajte. Ak sa vykonáva náter na nové doposiaľ neošetrené drevo, je vhodné aplikovať ho zo všetkých strán pred montážou. Odporúčame dodržiavať zásady konštrukčnej ochrany. PNZ Terasový olej sa nanáša neriedený, dobre premiešaný na čisté suché drevo štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou v tenkej vrstve, rovnomerne v smere vlákien. Na povrchu nevytvárať vrstvu, prípadné prebytky materiálu zotrieť. Spravidla sa vykonávajú dva nátery. Pri spracovaní v interiéri zaistiť dobré odvetranie.

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov ako napr: slnečnicový, sójový aj., prírodné vosky, izoalifáty, , bezolovnaté sušidlá, pentanonoxím, kyselina neodecanová, kobaltová soľ, oxidy železa, titándioxid.

Spotreba	cca 40 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí na cca 25 m ² v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo). U profilovaného a drážkovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3). Nižšie množstvo spotrebovaného materiálu ovplyvňuje životnosť výsledného náteru.
Čistenie	Použité náradie umyte PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	12-24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje.
Balenie	0,75 litra, 2,5 litra, 10 litrov
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	Obsahuje kyselinu neodecanovú a kobaltovú soľ. Môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci používajte vhodné rukavice (Nitril) a zaistite dôkladné odvetranie. Pri brúsení povrchov používajte ochrannú masku proti prachu. Pozor! Pri striekaní môže vzniknúť veľmi jemná hmla schopná preniknúť do pľúc. Aerosól alebo hmlu nevdychujte. Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím čítajte pozorne informácie a upozornenia na etikete a dodržujte ich. Pri použití viacerých balení rôznych šarží sa odporúča zmiešať obsah vo väčšej nádobe. Likvidácia vyprázdnenej nádoby a zaschnutých zvyškov materiálu sa riadi miestnymi predpismi. ASN-Nr: 080111. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f): 700 g/l . Obsahuje maximálne 600 g/l VOC.
--------------------	---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

PNZ – DOUGLASIEN-TERRASSENÖL

PNZ Terasový olej Douglaska



PNZ Terasový olej Douglaska je jemná olejová emulzia na ochranu a ošetrovanie douglasového, smrekovcového, tvrdého a exotického dreva. Je vyrobená z prírodných emulgovaných olejov, špeciálne upravených na tieto dreviny. Zvyšuje trvanlivosť a predlžuje dobu používania ošetrovaných podkladov. Vytvára silne vodoodpudivý povrch, odolný poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Veľmi pomaly sa odbúrava a ponúka tak dlhodobú ochranu proti zošednutiu. Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek).

Aplikačné údaje

Použitie

Na profesionálne ošetrovanie dreva v záhradách ako napr. podlahy terás, obloženie, záhradný nábytok, podhlady, balkóny ploty a pod.

Spracovanie

- Prípravok sa nanáša na suchý, čistý a odmastený podklad rovnomerne a tenko, tak aby nedochádzalo k tvorbe vrstvy. Vykonávajú sa dva nátery (na čelných rezných hranách do nasýtenia).
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Vo vonkajšom prostredí je potrebné dreviny náchylné na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (tuzemské ihličnany - borovice, smrek) najprv ošetriť proti modraniu, drevným plesniam a škodcom prípravkom PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnačný základ).
- Ak obsahuje drevo veľa olejových, živicových, farebných a iných látok (IPE, Dousie, ...), je vhodné povrch neutralizovať prípravkom PNZ Teakholzreiniger (PNZ Čistič teakového dreva).
- Pred začatím aj počas práce je nutné prípravok dôkladne premiešavať.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšobný náter.
- Dodržujte bezpodmienečne konštrukčnú ochranu dreva
- Prípravok PNZ Olej na terasy z douglasky by mal byť pri neskorších opravných prácach vždy pretieraný rovnakým produktom.

PNZ Olej na terasy z douglasky má mliečne zafarbenie, po zaschnutí je prírodne hnedý. Stav náteru treba pravidelne kontrolovať. Pri silnom zafažení poveterností, ako aj pri viditeľných prasklinách v dreve je nutná obnova náteru pretretím.

Technické parametre

Zloženie	Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, voda, pigmenty (oxidy železa), bezolovnaté a bezkobaltové sušidlá, konzervačné látky.
Spotreba	cca 40 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí v priemere na 25 m ² v jednej vrstve v závislosti na druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo, faktor 2 – 3). Nižšie množstvo spotrebovaného materiálu ovplyvňuje životnosť výsledného náteru.
Čistenie	Náradie čistiť okamžite po použití vodou a mydlom, poprípade PNZ Špeciálnym riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť tri roky. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	Doba zasychania je cca 8-12 hodín a môže sa pri veľkej vlhkosti vzduchu predlžovať. Medzi prvým a druhým náterom – časové oneskorenie 3-6 hodín, nie však dlhšie ako 24 hodín.
Balenie	1 l, 2,5 l, 5l, 10l
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	Pri aplikácii materiálu striekaním, nevdychovať aerosól. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón. Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci sa odporúča používať vhodné rukavice (Nitril) a zaistiť dôkladné odvetranie. EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Pri použití viacerých balení s rozdielnym číslom šarže je dobré tieto vo väčšej nádobe zmiešať a premiešať. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov ASN-Nr: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/e): 130 g/l (2010). Obsah max. 10 g/l VOC.
--------------------	---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Ošetrovací a ochranný prostriedok pre exotické dreveniny v odtieni Garapa dreva, vhodný na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Vyrobený z prírodných odolných olejov a mikrojemných pigmentov. Je oteruvzdorný, odolný poveternostným vplyvom a proti UV žiareniu. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek).

Aplikačné údaje

Použitie

Ošetrovanie a ochrana drevených konštrukcií vo vonkajšom prostredí z exotických drevín najmä z garapy, ako je záhradný nábytok, terasy, pergoly, ploty, prístrešky pre autá, zruba a záhradné domčeky.

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý a zbavený prachu.
 - Riasy, mastnoty alebo iné nečistoty musia byť odstránené obrúsením, prípadne prípravkom PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič záhradného nábytku).
 - Dreveniny s mimoriadne vysokým obsahom sprievodných látok (triesloviny, farbivá, živичné látky, tuky a silice) obsiahnutých v dreve nechať 4 týždne vystavené poveternosti. Čerstvé tlakovo ošetrované rezivo, Massaranduba, Garapa alebo Ipe, ponechajte pred prvým ošetrovaním zvetrávať asi 3 mesiace.
 - Vo vonkajšom prostredí je potrebné dreveniny náchylné na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (tuzemské ihličnany - borovice, smrek) najprv ošetriť proti modraniu, drevným plesňam a škodcom prípravkom PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnačný základ).
 - Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
 - Doba schnutia min. 12 hodín (podľa teploty a vlhkosti vzduchu).
 - Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
 - Pred použitím aj počas natierania premiešajte.
- PNZ Garapa olej sa nanáša štetcom, alebo striekaním na čerstvé, nenatreté drevo dvakrát až trikrát vždy s cca 12 hodinovou prestávkou. Potom je drevo odolné proti poveternostným vplyvom. Prípravok je vhodný aj na renováciu alebo následné ošetrovanie akýchkoľvek predchádzajúcich náterov, pokiaľ bola zachovaná savosť podkladu. Nesavý povrch treba zbrúsiť.

Technické parametre

Zloženie	Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalifáty, bezolovnaté sušidlá, cobaltbis (2-etylhexanoat), pigmenty, pentanón-oxím.
Spotreba	cca 40 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí na cca 25 m ² v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo). U profilovaného a drážkovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3). Pri nižšej spotrebe sa znižuje trvanlivosť náteru.
Čistenie	Znečistené pomôcky je možné umyť PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	12-24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje.
Balenie	0,75 litra, 2,5 litra, 10 litrov
Odtiene	Prírodne hnedý, vracia drevu garapa jeho prirodzený vzhľad
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci zaistite dôkladné odvetranie. EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne potreba vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Pri použití viacerých balení s rôznymi šaržami je vhodné náplne zmiešať vo väčšej nádoby a premiešať. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr.: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f): 700 g/l (2010). Obsah max. 550 g/l VOC.
--------------------	--

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s . r . o.
Hollého 279/3
083 01 Sabinov

Tel.: +421948152179
www.renomark.sk



Ošetrovací a ochranný prostriedok pre exotické dreveniny v odtieni dreva Massaranduba, vhodný na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Vyrobený z prírodných odolných olejov a mikrojemných pigmentov. Je oteruvzdorný, odolný poveternostným vplyvom a proti UV žiareniu. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje zdravie škodlivé látky. Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek).

Aplikačné údaje

Použitie

Ošetrovanie a ochrana drevených konštrukcií vo vonkajšom prostredí z exotických drevín najmä z Massaranduby, ako je záhradný nábytok, terasy, pergoly, ploty, prístrešky pre autá, zrubu a záhradné domčeky.

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý a zbavený prachu.
 - Riasy, mastnoty alebo iné nečistoty musia byť odstránené obrúsením, prípadne prípravkom PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič záhradného nábytku).
 - Dreveniny s mimoriadne vysokým obsahom sprievodných látok (triesloviny, farbivá, živичné látky, tuky a silice) obsiahnutých v dreve nechať 4 týždne vystavené poveternosti. Čerstvé tlakovo ošetrované rezivo, Massaranduba, Garapa alebo Ipe, ponechajte pred prvým ošetrovaním zvetrávať asi 3 mesiace.
 - Vo vonkajšom prostredí je potrebné dreveniny náchylné na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (tuzemské ihličnany - borovice, smrek) najprv ošetriť proti modraniu, drevným plesňam a škodcom prípravkom PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnačný základ).
 - Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
 - Doba schnutia min. 12 hodín (podľa teploty a vlhkosti vzduchu).
 - Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
 - Pred použitím aj počas natierania premiešajte.
 - Ako dodatočný náter chrániaci predchádzajúce vrstvy je možné použiť PNZ Aussen-öl (PNZ Vonkajšie oleje) vo variante natur (bezfarebný). Predlžuje sa tak životnosť náterov.
- PNZ Olej Massaranduba sa nanáša na čerstvé, nenatreté drevo dvakrát až trikrát vždy s cca 12 hodinovou prestávkou. Potom je drevo odolné proti poveternostným vplyvom. Prípravok je vhodný aj na renováciu alebo následné ošetrovanie akýchkoľvek predchádzajúcich náterov, pokiaľ bola zachovaná savosť podkladu. Nesavý povrch treba zbrúsiť.

Technické parametre

Zloženie	Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalifáty, bezolovnaté sušidlá, cobaltbis (2ethylhexanoat), pigmenty, pentanón-oxím, bezolovnaté sušidlá.
Spotreba	cca 40 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí na cca 25 m ² v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo). U drážkovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3). Pri nižšej spotrebe sa znižuje životnosť.
Čistenie	Znečistené pomôcky je možné umyť PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	12-24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje.
Doba spotreby	5 rokov
Balenie	0,75 litra, 2,5 litra, 10 litrov
Odtiene	Prírodne hnedý, vracia drevu massaranduba jeho prirodzený vzhľad.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	EUH208 Obsahuje cobaltbis (2ethylhexanoat). Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci zaistite dôkladné odvetranie. EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne potreba vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Pri použití viacerých balení s rôznymi šaržami je vhodné náplne zmiešať vo väčšej nádobe a premiešať. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr.: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f): 700 g/l (2010). Obsah max. 550 g/l VOC
--------------------	--

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.