



PNZ Vosk na drevo W je silne vodoodpudivý, priedušný a paropriepustný prostriedok vhodný na vonkajší aj vnútorný náter dreva. Chráni proti poveternostným podmienkam, UV žiareniu a vode. Vytvára matný, vodoodpudivý náter, neškodí životnému prostrediu a vyniká veľkou životnosťou. Je vhodný na ošetrovanie nových, ale aj silne zvetraných drevených plôch, prípadne aj na nátery tlakovo impregnovaného dreva (záhradný nábytok, hračky). Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť voči tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek). Spĺňa najprísnejšie normy Ekoznačenie EU.

Aplikačné údaje

Použitie

Na ochranu a zušľachtenie domácich i exotických drevín, vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Obklady, okná, parapety, pergoly, záhradné domčeky a nábytok, garážové vráta, dielne, balkóny, ploty a pod. Je vhodný aj pre vlhké prostredie ako sú kúpeľne, kuchyne a rovnako pre silne namáhané plochy ako dvere alebo nábytok.

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.
- Pri drevinách, kde môže dochádzať k farebnému „prerážaniu“ látok obsiahnutých v dreve a spôsobovať farebné zmeny (napr. pri dubu, smrekovci, cédre, teaku, OSB doskách a pod.) je vhodné použiť prípravok PNZ Isoliergrund (PNZ Izolačný základ). Platí aj pre tlakovo impregnované drevo.
- Vo vonkajšom prostredí je potrebné dreviny náchylné na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (tuzemské ihličnany - borovice, smrek) najprv ošetriť prípravkom PNZ Imprägniergrund W (PNZ Impregnačný základ W).
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
- Pred začatím aj počas práce je nutné prípravok dôkladne premiešavať.
- V odtieni bezfarebný nie je v exteriéri samostatne dostatočnou ochranou proti UV žiareniu. Používa sa iba v interiéri alebo ako dodatočný náter chrániaci predchádzajúci vrstvy a predlžuje tak životnosť náterov.

PNZ Vosk na drevo W sa nanáša štetcom, striekaním alebo máčaním zo všetkých strán. Po cca 5 -10 minútach sa náter dôkladne rozotrie takmer suchým štetcom. Druhý náter sa prevádza rovnakým spôsobom najskôr po

8 hodinovom schnutí. Vo vlhkom prostredí sa odporúča vykonať náter zo všetkých strán. Pri renovačných prácach treba staré priedušné nátery vyčistiť, prípadne jemne obrúsiť. Všetky ostatné staré nátery, uzatvárajúce póry je nutné dokonale odstrániť.

Technické parametre

Zloženie	Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, bezolovnaté a bezkobaltové sušidlá, pigmenty, titánová bieloba.
Spotreba	cca 60-70 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí na cca 15 m ² v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo).
Čistenie	Náradie čistiť vodou a mydlom okamžite po použití, poprípade PNZ Špeciálnym riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť tri roky. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	8 - 12 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje. Zaschnuté proti prachu za cca. 1 hodinu. Pretierateľné za 4 - 8 hodín.
Balenie	0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l
Odtiene	bezfarebný, antický biely, céder, dub stredný/hemlock, orech, rustikál, borovica, dub svetlý
Doba spotreby	2 roky

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	EUH208 Obsahuje 1, 2 Benzisotiazol-3(2H)-on. Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci používať vhodné rukavice (Nitril) a zaistiť dôkladné odvetranie. EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenie na etikete. Pri použití viacerých balení rôznych šarží sa odporúča zmiešať obsah vo väčšej nádobe. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/e) 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 5 g/l VOC.
--------------------	--

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s . r . o.
Hollého 279/3
083 01 Sabinov

Tel.: +421 948 152 179
www.renomark.sk